

## EUKULA 2 PLUS HS HIGHSOLID

Slidstærk hårdvoks-olie til forsegling af parketgulve

### Egenskaber

- oliering og voks i én arbejdsgang
- slidstærk og vandfast overflade
- efterlader en naturlig og silkemat overflade
- let at vedligeholde uden genslibning
- egnet til gulvvarme
- produktet er udvundet fra naturlige materialer

### Anvendelsesområder

Eukula 2 Plus HS highsolid er en hårdvoks-olie til behandling af hårde, bløde og eksotiske træsorter. Ved fyr, gran og lærk anbefaler vi at lave en prøve, inden arbejdet påbegyndes. Anvendes i private hjem, kontorer, institutioner, forretninger og gangarealer med megen trafik. Nemt at vedligeholde - også partielt. Vi anbefaler altid, at man laver en lille prøveoliering som det første!

### Tekniske data

#### Basis

Forædlede planteolier og voks (solsikke-, raps-, tidsel-olie samt candelia- og mikrovoks) & blyfrie tørstoffer.

#### Anvendelsestemperatur

Min. +10°C. RF 40-60 %. Ikke i direkte sollys.

#### Rækkeevne

Ca. 30-50 g/m<sup>2</sup> pr. påføring.

#### Opbevaring

Opbevares køligt/frostfrit.

#### Holdbarhed

12 mdr. i lukket emballage.

#### Emballage

5 l. og 10l. netto. Blikemballage

#### Vigtigt

For at undgå at brugte olieklude og div. arbejdsredskaber selvantænder, hænges disse til tørre i det fri eller opbevares brandsikret.

#### Brugsanvisning

Gulvet skal være rent, tørt og støvfrit. Før overfladebehandlingen påbegyndes, slibes gulvet, og der afsluttes med korn 120/150.

Rum- og gulvtemperatur skal være minimum +10°C.

Undgå direkte sollys på gulvfladen.

Eukula 2 Plus HS highsolid påføres som et jævnt lag med en skumgummirulle, pensel, spartel eller gummiskrabere. Efter ca. 5-20 minutter poleres overfladen med poleringsmaskine og beige pads, indtil parketten fremtræder tør (der må ikke forekomme sødannelser). Efterpoleres med fnugfrie bomuldsklude. Efter en tørretid på ca. 12 timer (afhængig af træsort) kan ovennævnte arbejdsgang gentages.

#### Hærdetid

Efter en tørretid på 12-24 timer kan gulvet betrædes. Gulvet bør de første 7 dage ikke rengøres med vand. Pleje og tæpper bør først udlægges efter minimum 10 dage.

### Rengøring

Den daglige vedligeholdelse og rengøring af trægulve behandlet med Eukula kræver blot fejning eller støvsugning. Generelt bør man anvende tørre rengøringsmetoder frem for våde/fugtige metoder.

Overfladen kan rengøres med en hårdt opvreden gulvklud med 0,1 - 0,2 liter Euku-pflege-emulsion (plejesæbe) i en spand med 10 liter lunken vand. For at forbedre rengøringseffekten kan man tilsætte lidt opvaskemiddel eller neutralt rengøringsmiddel. Vi anbefaler at man med jævnlige mellemrum opfrisker gulvet med Euku-refresher (opfrisker).

Vi henviser til vores plejevejledning og datablade på rengøringsprodukter.