

MASSIV STAVPARKET

Den traditionelle massive stavparket fås i tykkelserne 16 og 22 mm. (Til renoveringsopgaver kan der produceres en 10 mm tykkelse, dog kun i træsorten EG). Standard bredde er 70 mm og længder 350/420/500 mm. Andre dimension leveres efter ønske.

Produceres og leveres i henhold til EN13226. Stavene er kammertørret og leveres med et gennemsnits fugtindhold på 9 % (± 2 %).

Den enkelte stav produceres med not og færd på alle 4 sider. Dette giver mulighed for at lægge et gulv i diverse mønstre – sildeben, kvadrater eller stigemønstre. Stavene skal fuldlimes med en egnet MS-polymer parketlim på et afrettet og tørt underlag af beton, spånplade eller krydsfiner. Kan også sømmes på et sømbart undergulv.

Stavparket leveres ubehandlet, skarpkantet og skal efter montage afslibes og overfladebehandles.



Dimensioner

| | | | |
|---------------|-----|-----|-----|
| Tykkelse (mm) | 15 | 16 | 22 |
| Bredde (mm) | 70 | | |
| Længde (mm) | 350 | 420 | 500 |

Træsarter

Eg, ask, bøg, rødeg, birk, ahorn, kirsebær, valnød, røget eg, merbau, jatoba og wenge.

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale. Variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Håndprøver viser kun en dimension og konstruktion, og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil forekomme mellem små prøver og den faktiske levering.



3.2025

Premium/Naturell eller Natur

Højeste sortering. Vidtgående fri for knaster. Fri for splint og brunkern.

Rustikal

Livlig sortering med knaster og et kraftigt spil. Splint og brunkern forekommer.

FSC® - varer leveres på forespørgsel.

Massiv stavparket kan anvendes ved gulvvarme, se læggevejledning.

Indeklima

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage og ved gulvvarme er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader.

Læs altid **Norparquet's** læggevejledning før montage.